



虹牌油漆

永保新合金用底漆

EPOXY ALLOY PRIMER

產型用特	品 號 碼 別 途 性	No.1020 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型合金專用底漆。 經清潔處理後之鍍鋅、鋁板、鋁合金、不銹鋼及磁磚等材質用接著底漆。 1.乾燥迅速，附著力極強。 2.對鍍鋅材、鋁板、不銹鋼板及磁磚之附著力極強。 3.耐候性及耐磨性優良。 4.25 μ 厚漆經曝露半年後，底材不老化。
光 閃 重 粘 乾 漆 理 塗 裝 混 總 不 可 調 調 適 表 貯 塗 無	澤 度 色 點 量 度 時 間 厚 度 佈 量 間 隔 合 比 挥 發 時 間 薄 劑 量 用 面 漆 面 處 理 藏 安 定 裝 方 法 氣 噴 塗	平光 黃綠色、灰色 20°C (68°F) 以上 (混合漆) 1.29 Kg/L 以上 (混合漆) 70~90 KU 以上 (混合漆 25°C) 指觸 2 小時以內 濕膜 100 μ (Micron) 37.8 m ² /Gal 裝 8 小時 主劑：硬化劑=90：10 (重量比) 65% 以上 (混合漆) 6 小時 (混合漆 25°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~10% (不含清洗工具) 永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆 (或經公司技術部門建議之面漆)。 SIS Sa2、SSPC SP1、SSPC SP3 正常情況下，至少一年。 無氣噴塗，刷塗僅用於小面積。 噴嘴：Graco 617， 719 空氣壓力：3~4 Kg/cm ² 粘度：18~23sec. (Ford Cup No.4)
注 意 事 項	1. 使用時，將硬化劑調入主劑中，並予以均勻攪拌。 2. 陰雨或潮濕時，儘量避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥，才可上漆。 3. 各項工具使用完畢，須立即洗淨。 4. 上塗本塗料 No.1020 須以塗裝間隔要求內儘速上塗面漆，以免被污染影響附著力，若被污染時請注意漆膜表面處理。 5. 本產品不適宜做儲槽內襯用底漆。	