



虹牌油漆

永保新樹膠砂漿

EPOXY MORTAR

產 品 號 碼	No. 1022
型 別	由環氧樹脂、硬化劑及級配砂砂構成之砂漿。
用 途	重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地面。
特 性	1. 與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂、不剝落。 2. 機械性能特優，能耐堆高機及大型車輛輾壓。 3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 緻密、耐磨、熱絕緣性優良。
顏 色	天然色及各色
重 量	1.1 Kg/L 以上（樹脂混合物）
粘 度	膏狀
乾 燥 時 間	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天（25℃）
漆 膜 厚 度	3 m/m 及 5 m/m 或指定厚度
理 論 塗 佈 量	7 kg/m ² （3 m/m） 11.5 kg/m ² （5 m/m）
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
混 合 比	主劑：硬化劑：級配砂砂 = 3：1：20（重量比）或按公司指定之比例
可 用 時 間	30 分鐘（樹脂砂漿混合漆 25℃）
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑（SP-12）（僅可以用於清洗工具）
調 薄 劑 用 量	不得摻用
適 用 面 漆	No.1001 永保新面漆（EP-04） No.1015 永保新無容劑面漆 No.1026 永保新砂漿用補土
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	手工鏝敷
施 工 注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合，再加入級配砂砂攪拌均勻。 2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 3. 水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。 4. 水泥面強度至少 150Kg/cm² 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。 5. 施工時請戴手套，以免皮膚接觸。 6. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。