



虹牌油漆

永保新流展型樹脂砂漿

EPOXY LEVELING MORTAR

產 品 號 碼	NO. 1029
型 別	由環氧樹脂 (Epoxy Resin)、硬化劑及級配砂砂構成之自平型樹脂砂漿。
用 途	重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫等地面。
特 性	1. 與水泥及鋼鐵面之附著力強，不龜裂、不剝落。 2. 機械性能特優，能耐堆高機及大型車輛輾壓。 3. 耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。 4. 不受冷熱溫差之影響而變形。 5. 研磨、整平性佳，不回粘砂布。 6. 鏝敷後砂漿面自行流平、不浮油、可直接上塗無溶劑面漆，不須補土層，省時、省工。
顏 色	天然色、指定色
重 量	1.1 Kg /L 以上 (樹脂混合物)
黏 度 (2 5 °C)	膏狀 (混合物)
乾燥時間(25°C)	指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天
漆 膜 厚 度	1 ~ 3 m/m
理 論 塗 佈 量	3.5 Kg/m ² (2 m/m 時)
塗 裝 間 隔	最少 12 小時
混 合 比	主劑：硬化劑：級配砂砂 = 2 : 1 : 5 (重量比) 或按本公司之比例
可 用 時 間	30 分鐘 (樹脂砂漿混合物 25°C)
調 薄 劑	No.1005(SP-12) 永保新調薄劑
調 薄 劑 用 量	不得摻用 (僅可用於清洗工具)
適 用 面 漆	NO.1001 永保新面漆 NO.1015 永保新無溶劑面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年
塗 裝 方 法	手工鏝敷
施 工 注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合，再加入級配砂砂攪拌均勻。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85%RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時必須使之完全乾燥。

永記油漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

6. 施工時請戴手套，以避免皮膚接觸。
7. 本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410