



# 虹牌油漆

## 永保新中塗漆 EPOXY MIDDLE COATING

產型	品號	碼別	No.1060
用	途	由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型中塗底漆。	
特	性	鋼管、鋼架、橋樑、工廠設施等鋼鐵構造物施塗無機鋅粉底漆後，使之防止起泡用中塗底漆及水泥牆、水泥製品用中塗漆。 1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著性。 2. 與無機鋅粉底漆附著力強，更可填補鋅粉漆之孔穴，防止上塗面漆起泡。 3. 耐磨性及電氣絕緣性非常優良。 4. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。	
光 顏 遮 重 粘 乾 漆 理 塗 塗 混 總 不 可 調 調 適	澤 色 蓋 量 度 間 度 量 隔 比 物 間 8 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)	力量 度 量 度 量 隔 比 物 間 8 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)	平光 白色、灰色、棕紅色 1.45 Kg/L 以上 70~90KU (混合物 25°C) 指觸 1 1/2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C) 濕膜 80 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron) 47.3 m <sup>2</sup> /Gal 12.5 m <sup>2</sup> /L 8.3 m <sup>2</sup> /Kg 最少 8 小時 主劑：硬化劑=92.1 : 7.9 (重量率) 70% 以上 (混合漆 25°C) 8 小時 (混合漆 25°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~15% (不含清洗工具) 鋼材：No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) 混凝土：No.1073 永保新透明水泥底漆 No.1073PC 永保新水泥底漆 No.1002 永保新白底漆 正常情況下，至少一年。 刷塗、無氣噴塗 1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
備	註	PDM101060XX V1.0	最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410