



# 虹牌油漆

## 環氧樹脂高固型塗料

### HIGH SOLIDS EPOXY COATING

產品號碼	No.1061 (EP-999)
型別	由環氧樹脂構成之二液型高固形成份底面兩用漆。
用途	船舶、橋樑、貯槽和一般鋼鐵構造物防蝕底面兩用漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漆膜堅硬而柔韌，耐磨性特優。</li> <li>2. 耐水性特優。</li> <li>3. 對鋼鐵表面潮濕，銹蝕面滲透力強，有包容性。</li> <li>4. 耐油性及耐藥品性極優。</li> <li>5. 可上塗或被塗各種形式塗料，為最佳維修、環保油漆。</li> <li>6. 可適用於裝載穀物。</li> </ol>
光澤	半光
顏色	銀色及各色
閃火點	14 °C (57°F) 以上
比重	1.3 (混合物) (1.10 銀色)
粘度	100~120 KU (混合漆 25°C)
乾燥時間	指觸 4 小時以內      堅結 8 小時以內      完全硬化 7 天
漆膜厚度	濕膜 156~250 μ (6.2 ~ 10.0 mil) 乾膜 125~200 μ (5.0 ~ 8.0 mil)
固體含量	80% (銀 88 %)
理論塗佈量	4.0~6.4 m <sup>2</sup> /L
塗裝間隔	最少 12 小時
調劑用量	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~10%
適用底漆	No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03) No.1011 無機鋅粉底漆 (IZ-01) No.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆 No.1020 永保新合金用底漆 No.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆
適用面漆	永保新、永美、優麗漆、橡膠系統面漆
混合比例	主劑：硬化劑 = 87：13 (重量比)
可用時間	2 小時 (混合物 25°C)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
無氣噴塗作業	噴嘴尺寸 0.021" ~ 0.029" 空氣壓力 5 ~ 6 Kg/m <sup>2</sup> 壓縮比 33：1 或更大
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。</li> <li>2. 各項工具於使用畢，須立即洗淨。</li> <li>3. 貯槽內之施工時，須注意予以充份通風。</li> </ol>

PDM101061XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410