



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)

平光型水性水泥漆

RAINBOW EMULSION PAINTS, MATT

產 品 號 碼	No.300
型 別	由乙烯係共聚物之耐水洗刷、耐鹼性優異之樹脂，配合遮蓋顏填料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥、磚造物、石膏等內部構造物之防護、裝飾用面漆。
特 性	1. 耐水洗刷、耐鹼。 2. 光線柔和耐水洗刷性達 500 次以上。
顏 色	白色及淺色
遮 蓋 力	5 m ² /L 以上
粘 度	80~110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38 m ² /Gal 10 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
適 用 底 漆	No.410-1 水性水泥底漆 或 No.467 水性耐鹼封固底漆
塗 裝 方 法	噴塗、刷塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，太稠時，可適量添加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 3~4 星期養生，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。 5. 施工條件：空氣中相對濕度要低於 85%以下，溫度要大於 10°C 以上，方可施工。