



永記造漆工業(越南)有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VIETNAM) CO.,LTD
 同奈省邊和市隆平AMATA工業區219號
 Plot 219 AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City,
 Dong Nai Province. Tel:84-61-3936740 Fax:84-61-613936751

工 程 用 乳 膠 漆

EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.314
型 別	由乳化醋酸乙烯(PVAC)樹脂及耐候性顏料精製而成之乳化塑膠漆。
用 途	適用於水泥建築物內壁、工程裝飾用乳膠漆。
特 性	1.適合於大批工程。 2.耐水性良好，經 18 小時浸水試驗，無溶解、起泡、剝離等現象。 3.具有良好附著性。
光 澤	平光
顏 色	白色
遮 蓋 力	7 m ² /L 以上
重 量	1.4 Kg/ L 以上
粘 度	85~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 100 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	38.0 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	55% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	5~15% (不含清洗工具)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
注 意 事 項	1. 使用前之乳膠漆必須充分攪拌均勻，如漆料太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆，以免褪色。 4. 新水泥壁必須等 2~3 星期後待其完全乾燥至水份含有率在 12%後方可塗裝。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素： 手刷為理論塗佈量的 1.4 倍，噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。