

彈 性 面 漆 用 底 漆 (透 明)

WATER-BASED ELASTOMERIC SEALER

產 品 號 碼	No.420
型 別	由耐水、耐鹼性優異之壓克力樹脂構成之彈性面漆用專用底漆。
用 途	配合 No.421 水性彈性面漆、SA2000 美彩麗外牆防塵漆、SA3000 水性彈性防塵漆之底漆。
特 性	1. 能滲透水泥孔隙表面，附著力優異。 2. 可穿透老化的水泥牆、調合漆舊漆面，促進面漆之附著。 3. 耐水、耐鹼性良好。
顏 色	微透明
閃 火 點	26°C 以上
重 量	0.8 Kg/ L 以上
粘 度	35~60KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 (25°C , RH=60%)
漆 膜 厚 度	濕膜 67 μ (Micron) 乾膜 10 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	56.8 m ² /Gal 15 m ² /L
塗 裝 間 隔	4 小時
調 薄 劑	No.807 二甲苯
調 薄 劑 用 量	0~3%
適 用 面 漆	No.421 水性彈性面漆、SA2000 美彩麗外牆防塵漆、SA3000 水性彈性防塵漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下，始可施工。使用前必須充分攪拌均勻。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始能施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的 1.4 倍，噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。