



虹牌油漆

水性防霉漆

WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.500-1		
型 別	由水性壓克力樹脂、耐候性顏料、高效能防霉添加劑構成之高級水性水泥漆。		
用 途	適用於建築壁面內外部及潮濕地帶之防止霉菌生長之水性塗料，適用於如食品廠、藥廠、電子廠等室內用。		
特 性	1. 乾燥迅速。 2. 附著力優良。 3. 耐候性優良。 4. 耐刷洗試驗 2,000次以上。 5. 符合 JIS Z 2911(1981)規格，具優異防霉效果。		
光 澤	度	半光及平光	
顏 色		白色及指定色	
重 量		1.20 Kg/L 以上	
粘 度		80 ~ 100 KU (25°C)	
乾 燥 時 間		指觸 1 小時以內 (25°C)	堅結 4 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度		濕膜 90 μ (Micron)	乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量		42.0 m ² /Gal	11.0 m ² /L
塗 裝 間 隔		至少 6 小時 (25°C)	
總 不 揮 發 物		45% 以上	
調 薄 劑		自來水	
調 薄 劑 用 量		0 ~ 5% (重量率)	
適 用 底 漆		No.410-1 水性水泥底漆	
貯 藏 安 定 性		正常情況下，至少二年。	
塗 裝 方 式		刷塗、滾塗、無氣噴塗	
注 意 事 項		1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但必須使用專用溶劑與不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。 3. 調色時請用虹牌調色用水性水泥漆。 4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下始可施工。	
備 註		油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	