

## 虹I牌油源

### 優麗單液型銹轉化鱗片鋅粉維護防銹漆

#### ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER

產 品 號 碼 NO.700

型 由聚異氰酸酯(Polyisocyanate)樹脂配合鋅粉及鱗片、轉銹劑等防銹顏

料精製而成之一液型濕氣硬化型之防銹底漆。

用 途 鋼構、橋樑、桶槽、管線各種鋼製品等之防蝕及修補用。

特 性 1. 單液成份,施工簡單、省時省工。

2. 濕氣硬化型塗料,可在高濕度環境條件下施工。

3. 低粘度對銹面有優越的滲透性,可完全封閉且緊密結合銹面與鋼 材。

4. 可適用於無法做噴砂除銹,僅以高壓水或手工除銹後之鐵材面上

5. 耐化性、耐水性及耐候性特優; 通過 CNS 10757 K6801 3000 小時 鹽霧試驗。

6. 乾燥迅速、縮短工期。

顏 色 棕色、灰色

遮 蓋 力 10 m2/L 以上

比 重 2.2 Kg/L 以上

粘 度 80~100KU

乾 燥 時 間 指觸 30分鐘以內 堅結 3小時以內

漆 膜 厚 度 濕膜 100μ 乾膜 60μ

理 論 塗 佈 量 38.0 m²/Gal 10.0 m²/L 4.55 m²/Kg

塗 裝 間 隔 最少 3 小時 最多 30 天

調 薄 劑 NO.736 優麗漆調薄劑

調 薄 劑 用 量 0~5%(重量率)

適 用 面 漆 優麗面漆、永保新面漆、永特龍面漆及永氟龍面漆

總 不 揮 發 物 70%以上

貯 藏 安 定 性 正常情況下,至少六個月

塗 裝 方 法 刷塗、滾塗、無氣噴塗

注 意 事 項 1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。

- 2. 使用前需攪拌均勻,稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
- 3. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化,必須將桶蓋蓋緊以防與

空氣中之水份接觸;如開罐後殘存塗料,需添加少量 NO.736 優麗

#### 

高雄市小港區沿海三路 26號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833



# 虹鸠油源

5. 最好於開罐後三天內用完。

素:手刷為理論塗佈量的 1.4 倍;噴塗為理論佈量的 1.7 倍。

### **永記造漆工業股份有限公司**

高雄市小港區沿海三路 26號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833