



虹牌油漆

優麗面漆 (N型)

POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)

產 品 號 碼	No.726-730 各色優麗漆	No.745 (UP-04) 各色優麗漆
型 別	由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯(Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型有色面漆。	
用 途	車輛、木製品及金屬、塑鋼(F.R.P.)等製品之面塗用色漆。	
特 性	1. 光澤度高，表面平滑美觀。 2. 耐候性特佳，經久不變色，不失光。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。 4. 具有優越之附著性與硬度及耐磨性。	
光 澤 度	高光澤	
外 觀	各色	
遮 蓋 力	10 m ² /L 以上 (混合漆)	
重 量	1.0 kg/L 以上 (混合漆)	
粘 度	55 ~ 70 KU (混合漆) (25°C)	
乾 燥 時 間	指觸：1 小時以內 堅結：6 小時以內 (25°C)	
漆 膜 厚 度	濕膜：70 ~ 110μ (Micron) 乾膜：30 ~ 50μ (Micron)	
理 論 塗 佈 量	34.4 m ² /Gal 9.0 m ² /L 9.0 m ² /kg @D.F.T. 50μ	
塗 裝 間 隔	最少 15 小時 最多 5 天(25°C)	
混 合 比	主劑：硬化劑 = 85 : 15 (重量比)	
總 不 揮 發 物	50%以上(混合漆)	
可 用 時 間	4 小時 (混合漆 25°C)	
耐 熱 溫 度	連續 93°C 間歇 121°C	
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑	
調 薄 劑 用 量	10 ~ 25% (不含清洗工具)	
適 用 底 漆	No.711 優麗漆二度底漆 (木製品) No.733 優麗漆鋅鉻黃底漆 (金屬製品或 FRP) 永保新系列底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)	
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。	
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗	
注 意 事 項	1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。 2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。 3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與	

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

空氣中水份接觸。

5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。

6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡。施工時應做有效管制。

7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。

8. 本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。

備

註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：
手刷為理論塗佈量的 1.4 倍，噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410