



虹牌油漆

優麗單液 PU 面漆

MOISTURE CURED POLYURETHANE TOPCOAT

產 型 用 特	品 號	碼 別 途 性	No.747 由脂肪族聚異氰酸酯配合顏料精製而成之一液型濕氣硬化型之 PU 面漆。 鋼構、橋樑、桶槽、管線及各種鋼鐵製品等以及防水用之耐候面漆。 1. 單液成份，施工簡單、省時省工。 2. 濕氣硬化型塗料，可在較高濕度環境條件下施工。 3. 耐化性、耐水性及耐候性優 4. 漆膜具有高韌性及優異之抗拉強度 5. 可做為 PU 防水材及聚脲系統轉接面漆 6. 最簡便之防蝕防水用面漆
顏 遮 重 粘 乾 漆 塗	蓋	色 力 量 度 間 度 隔	白色、灰色及指定色 12.5 m ² /L 以上 1.2 Kg/L 以上 60~100 KU (25°C) 指觸 4 小時以內 堅結 12 小時以內 (25°C) 濕膜 100 μm 乾膜 60 μm 最少 12 小時 最多 30 天 (25°C) (對聚脲轉接:最少 10 分鐘;最多 3 天)/(對聚脲造穎面轉接:最少 10 分鐘;最多 1 天)
理 固 調 調 適 適	論 體 薄 劑 用 面 底	佈 容 劑 量 漆 漆	37.8 m ² /Gal 10.0 m ² /L 8.1 m ² /Kg @ DFT : 60 μ 60 % 以上 No.736 優麗漆調薄劑 0~10 % 優麗面漆、永保新面漆、永特龍面漆、永氟龍面漆 (必要轉接面漆時) 永保新塗料、PU 漆、UP-100 聚脲系統、NO.228、NO.777、NO.789、NO.890 (或公司推薦之系統)
貯 塗 注	藏 裝 意	安 方 事	定 法 項 正常情況下，12 個月。 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗 1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 使用前需攪拌均勻，稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 3. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中之水份接觸；如開罐後殘存塗料，需添加少量 No.736 優麗漆調薄劑蓋過油漆面或裝入較小容器蓋緊，以防膠化。 4. 一次噴塗乾膜厚度超過 100 μ，易產生氣泡，施工時應做有效管制。 5. 最好於開罐後三天內用完，以免產生變質。 6. 相對溼度高於 90%時，不建議施作 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改變。
備		註	

PDM710700XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410