



虹牌油漆

搖搖單液 PU 防水材

Single Component Polyurethane/Polyurea

產品號碼	No. 777
型別	由聚氨基甲酸酯(PU)樹脂、填充顏料及特殊固化劑等精心配製而成之高性能防水材。
用途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程。
特性	1. 黏著特性極佳。 2. 塗膜強韌、具高彈性、不滲水及不水解。 3. 無須依比例預先攪拌混和，施工簡單方便。
顏色	灰色
粘度	3000~10000cps(25°C)
乾燥時間	指觸：4 小時以內； 堅結：24 小時以內； 完全硬化：7 天(25°C)
漆膜厚度	建議 1~2mm。
理論塗佈	每組 10kg 平均塗佈面積約 1 坪(參考用量)。
塗裝間隔	最少 16 小時； 最多 3 天(25°C)
不揮發物	90%以上
使用時間	2 小時內(25°C)
調薄劑	736 優麗漆調薄劑。
適用底漆	NO. 1073 永保新透明水泥底漆、NO.785 優麗防水膜底漆(一液型) (或本公司推薦其它系統底漆)
適用面漆	NO. 781 優麗防水膜耐候型面漆、NO.747 優麗單液 PU 面漆 (或本公司推薦其它系統面漆)
儲存安定	正常情況下，至少一年(25°C，室內勿陽光直射)
塗裝方法	鏟塗、滾塗、刷塗皆可。
注意事項	1.不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地施工。 2.溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。 3.一次施工若超過 2mm 會造成塗膜乾燥速度變慢及產生氣泡。 4.使用前須充分搖勻，打開包裝後盡快使用完畢。 5.有其它相關需求請洽本公司。