



# 永記造漆工業 ( 越南 ) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD  
Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI  
Tel : 0251.3936740 ( 05 lines) Fax : 0251.3936751 / 52  
Website :http:// www.rainbowpaints.com.vn

## 高滲透型強效防水

### WATER BASED PENETRATING WATERPROOF SEALER

產 品 號 碼	NO.467
型 別	以耐水耐鹼性優異的水性壓克力樹脂搭配特殊微米級助劑精製而成。
用 途	適用於室內及舊外牆面、磁磚表面、水泥表面及混凝土之專用高滲透型底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不添加甲醛以及鉛、汞等重金屬之水性專用底漆。</li> <li>2. 滲透性佳、附著力強。</li> <li>3. 乾燥迅速、作業性優良。</li> <li>4. 耐鹼性優良，對室內新水泥面的鹼鹽害，具有封鹼與封鹽之效果。</li> <li>5. 施工簡單、耐水性優異、面漆搭配性佳。</li> </ol>
顏 色	透明
光 澤	有光
比 重	1.02 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內
漆 膜 厚 度	濕膜 90 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	至少 4 小時以上(25°C)
理 論 塗 佈 量	49.5 m <sup>3</sup> /Gal
總 不 揮 發 分	20%以上
調 薄 劑 用 量	自來水
調 薄 劑 用 量	5~10%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，3 年。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
適 用 面 漆	各類水性水泥塗料。
施 工 方 式 及 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產品使用前請攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li> <li>2. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工。</li> <li>3. 室內新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。</li> <li>4. 如遇底材表面疏鬆，建議加水稀釋 30~35%，加強滲透性及底材密著性。</li> <li>5. 若被塗物表面粉化嚴重則需增加底漆塗刷次數。</li> </ol>
備 註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。



## 永記造漆工業 ( 越南 ) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 ( 05 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)