



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD
 Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI
 Tel : 0251.3936740 (10 lines) Fax : 0251.3936751 / 52
 Website :http:// www.rainbowpaints.com.vn

水性防塵漆

WATER-BASED DIRT PICK-UP RESISTANT PAINT

產 品 號 碼	No.SA2000
型 別	由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性丙烯酸樹脂為主要成分，配合耐候顏料及添加劑精製而成之外牆專用高級水性防塵塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等混泥土建築物外壁之裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無鉛、汞、重金屬添加，且無引火危險。 2. 單層型水性防塵漆，特殊表面光硬化技術，耐污效果佳。 3. 伸長率達 100%以上，若水泥壁面輕微龜裂，塗膜可保持完好如初，達到美觀功能。 4. 具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性 (JIS Z29110 級)、防藻性。 5. 耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易退色。
光 澤	柔光型
遮 蓋	10 m ² /L 以上
重 量	1.1 kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	80~110 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸: 1 小時以內 堅結: 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜: 180μ (Micron) 乾膜: 80μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	20.5 m ² /Gal 5.5 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 8 小時
總 不 揮 發 物	45% 以上
調 薄 劑 用 量	自來水 5~10%
適 用 底 漆	No.420 彈性面漆用透明底漆 (新牆壁) 或 No.467 水性外牆用底漆 (舊牆壁)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗 (分二道至三道施工至建議乾膜厚度 250 μ 以上)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆太稠時，可適量添加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性質，會降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改變。



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)