



虹牌油漆

防火專用中塗漆

MIDDLE COATING FOR FIRE-PROOFING

產 品 號 碼	No.1060FM
型 別	由特殊樹脂及硬化劑，配以特殊顏料精製而成之二液型防火專用中塗漆。
用 途	鋼鐵構造物施塗火霸 FM-900 油性膨脹型防火漆後、上塗面漆用中塗漆。
特 性	1. 漆膜堅韌而富於可撓性及附著性。 2. 耐油與耐溶劑及耐化學藥品性極優。 3. 配合火霸 FM-900 油性膨脹型防火漆上塗面漆之中塗塗裝，具有優異之附著力。
光 澤	平光
顏 色	白色、淺灰色
遮 蓋 力	11.1 m ² /L 以上 (混合漆)
重 量	1.30 kg/L 以上
粘 度	60 ~ 75 KU(混合物) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸：1 小時以內 堅結：6 小時以內 完全硬化：7 天(25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜：100μ(Micron) 乾膜：40μ(Micron)
理 論 塗 佈 量	37.85 m ² /Gal 10.0 m ² /L 7.69 m ² /kg
塗 裝 間 隔	最少 8 小時
混 合 比	主劑：硬化劑 = 90 : 10 (重量率)
總 不 揮 發 物	60 % 以上 (混合漆 25°C)
可 用 時 間	8 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	防水中塗漆專用調薄劑
調 薄 劑 用 量	5 ~ 15%(不含清洗工具)
適 用 底 漆	火霸 FM-900 油性膨脹型防火漆
適 用 面 漆	永保新面漆、優麗面漆、永氟龍面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、無氣噴塗
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合，放置 10 ~ 20 分鐘再使用。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85%RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410



虹牌油漆

備

註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：
手刷為理論塗佈量的 1.4 倍；噴塗為理論塗佈量的 1.7 倍計算。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410