



虹牌油漆

無錫滑膜型防污漆

TIN-FREE HYDROLYSIS SELF-POLISHING A/F

產 品 號 碼	SP-120
型 別	由不含錫之金屬矽烷共聚合物(Functional Metal Silyl Copolymer)滑膜型樹脂及無機藥品構成之滑膜型長效能船底防污漆。
用 途	船底用長期防污面漆，漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料、不污染海水，其防污期限與漆膜厚度成正比。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無錫型樹脂，不會污染海洋環境。 2. 受水流衝擊，可保新鮮而平滑之漆膜。 3. 漆膜平滑，減少阻力，節省燃料大約4%。 4. 漆膜堅韌 5. 乾燥極速
光 澤	平光
顏 色	紅棕色、棕色、藍色、綠色、黑色、白色
閃 火	26°C (80°F) 以上
重 量	1.5 Kg/L 以上
黏 度	100 ± 10 KU (25°C)
乾 漆 膜 厚 度	指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
燥 時 間	濕膜 157 ~ 235 μ (6.2 ~ 9.4 mil)
漆 膜 厚 度	乾膜 100 ~ 150 μ (4 ~ 6 mil)
固 體 容 積	64±2%
理 論 塗 佈 量	6.36~4.25 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 (25°C)
調 薄 劑 用 量	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
適 用 底 漆	0~3% (重量率)
貯 藏 安 定 性	SP-47 永保新船舶全船通用底漆 (EP-111)
施 工 法	SP-50 永保新柏油一度船底防銹漆 (EP-05)
無 氣 噴 塗 作 業	RA-12 橡膠一度船底防銹漆，厚塗
	SP-47-1 永保新通用底漆 (EP-116)
	SP-71 永保新壓水艙塗料
	正常情況下，至少半年。
	無氣噴塗
	噴 嘴 尺 寸 0.021" ~ 0.035"
	二 次 空 氣 壓 力 5 ~ 6 Kg/c m ²
	壓 縮 比 45:1 或 更 大
施 工 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 噴塗施工時，必須注意一切安全措施。 2. 第一道及第二道，須使用不同顏色漆，以便分辨。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的1.4倍；噴塗為理論塗佈量的1.7倍計算。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410