



# 虹牌油漆

## 無錫滑膜型防污漆

### HYPER TIN-FREE HYDROLYSIS SELF POLISHING A/F

產 品 號	碼 別	SP-99
型 用	途	由不含錫之滑膜型樹脂及無機藥品構成之滑膜型長效能船底防污漆。 船底用長期防污面漆，漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料、不污染海水，其防污期限與漆膜厚度成正比。
特 性		<ol style="list-style-type: none"><li>無錫型樹脂，不會污染海洋環境。</li><li>受水流衝擊，可保新鮮而平滑之漆膜。</li><li>漆膜平滑，減少阻力，節省燃料。</li><li>可抑制海生物附著之效果優異。</li><li>乾燥極速。</li><li>漆膜堅韌。</li><li>中速船舶用，如散裝船、郵輪、巡航船。</li></ol>
光 顏	澤 度	平光
閃 火	色 點	紅棕色、棕色、白色、藍色、黑色
重 量	點 量	26°C (80°F) 以上
黏 度	度 量	1.6 Kg/L 以上
乾 漆	時 量	80~100 KU (25°C)
燥 膜	間 度	指觸 1 小時以內                  堅結 4 小時以內 (25°C) 濕膜 150 ~ 300 μ (6.0 ~ 12.0 mil) 乾膜 75 ~ 150 μ (3.0 ~ 6.0 mil)
固 體	容 積	50.0%
理 論	論 塗 佈 量	3.33~6.66 m²/L                  0.150~0.300 L/m²
塗 裝	間 隔	最少 6 小時 (25°C)
調 調	薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑	用 量	5~10% (重量率)
適 用	底 漆	SP-47 永保新船舶全船通用底漆 (EP-111) SP-50 永保新柏一度油船底防銹漆 (EP-05) RA-12 橡膠一度船底防銹漆，厚塗 SP-47-1 永保新通用底漆 (EP-116)
貯 藏	安 定 性	正常情況下，至少半年。
施 工	工 法	無氣噴塗
無 氣 噴 塗 作 業		噴嘴尺寸 0.021" ~ 0.035" 二次空氣壓力 5 ~ 6 Kg/c m² 壓縮比 45:1 或更大
施 工 注意	事 項	<ol style="list-style-type: none"><li>噴塗施工時，必須注意一切安全措施。</li><li>第一道及第二道，須使用不同顏色漆，以便分辨。</li></ol>
備	註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。