



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)

乳 膠 漆

EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.350
型 別	由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂，配合遮蓋顏料及添加劑精製而成之平光型外牆用水性塗料。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥外壁之防護、裝飾用面漆。
特 性	1. 使用清水為溶劑, 無公害及引火危險. 2. 耐水、耐鹼性優. 3. 耐候性佳, 塗膜堅固. 4. 具有平光外觀, 外表美觀柔和. 5. 施工容易, 噴塗、手刷、滾塗得心應手.
光 澤	平光
顏 色	各色及淺色
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上
重 量	1.3 kg/L 以上 (因色而異)
粘 度	85~105 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸: 1 小時以內 堅結: 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜: 100μ (Micron) 乾膜: 32μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	37.8 m ² /Gal 10 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~10%
適 用 底 漆	No.420 彈性面漆用透明底漆 (新牆壁) 或 No.467 水性外牆用底漆 (舊牆壁)
貯 藏 安 定 性	正常情況下, 至少二年
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻. 油漆太稠時, 可適量添加清水調薄, 但以不超過規定用量為原則. 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物, 必須清除乾淨始可施工. 3. 新水泥牆因含有大量水份與游離鹼性物質, 會降低漆膜性能與附著性, 必須等 2~3 星期養生, 待其完全乾燥後, 水份值在 12% 以下, 始可施工.
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小, 工作環境而改變.



永記造漆工業 (越南) 有限公司

CTY TNHH YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG (VN) CO.,LTD

Lô 219, KCN LONG BÌNH (AMATA), P. LONG BÌNH, BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI

Tel : 0251.3936740 (10 lines)

Fax : 0251.3936751 / 52

Website :[http:// www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)